



# TX 016

## Poudre Epaississante

### DEFINITION

TX 016 est une poudre épaississante très volatile pour thixotroper les résines polyuréthanes et époxy. Destinée aux applications verticales en incorporant un pourcentage plus ou moins important de celle-ci suivant l'épaisseur du revêtement à appliquer. Ce pourcentage en poids peut aller de 5 à 20 % pour certaines résines. Elle permet de modifier à volonté leur texture en les rendant plus ou moins épaisses.

### PRINCIPALES UTILISATIONS

Avec une résine polyuréthane pour la moquette de pierre sur les parties verticales (contre marches d'escalier, nez de balcon, sous-bassement.....).

Avec une résine époxy et un quartz fin pour réalisation de congés, plinthes à gorges, réparation murale.

### PRODUITS ASSOCIÉS POUR LES POLYURÉTHANES

- TX 016
- RÉSINE PU/NT  
SOPAMARBRE
- SOPAQUARTZ

### PRODUITS ASSOCIÉS POUR LES ÉPOXYS

- TX 016
- PREPOX
- EPOXYL
- SOPAQUARTZ Q3 naturel ou coloré
- SOPAQUARTZ Q5 naturel ou coloré

### MÉLANGE

Le mélange avec les résines se fait à l'abris des courants d'air et du vent.

Utiliser un récipient avec un intérieur lisse 4 à 5 fois supérieure au volume de la résine car la poudre non mélangée est très volatile et volumineuse.

Incorporer lentement l'épaississant TX 016 dans la résine jusqu'à la texture souhaitée.